

SITRAROY 1830 / C9005

Acrylonitrile Styrene Acrylate + PC

SITRAPLAS GmbH

Описание материалов:

SITRAROY 1830 / C9005 is an Acrylonitrile Styrene Acrylate + PC (ASA+PC) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Primary attribute of SITRAROY 1830 / C9005: Chemical Resistant.

Главная Информация			
Характеристики	Аморфный Хорошая химическая стойкость		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	> PC ASA <		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.14 to 1.18	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (260°C/5.0 kg)	15.0 to 21.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2/50
Yield	> 50.0	MPa	
Break	> 40.0	MPa	
Номинальное растяжение при разрыве	> 50	%	ISO 527-2/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	> 30	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	No Break		ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	127 to 133	°C	ISO 306/B50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

