

NEXUS Reprocessed PPC 20/10 RBK

Polypropylene Copolymer

Nexus Resin Group, LLC.

Описание материалов:

Impact modified, no break, medium flow, copolymer polypropylene
Black Reprocessed Pellets

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Добавка | Модификатор удара | | |
| Переработанное содержание | Да | | |
| Характеристики | Сополимер Модификация удара Средний поток | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Формы | Гранулы, переработанные | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.898 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 12 to 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Флекторный модуль | 689 to 896 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | 530 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке | | | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, Unannealed | 87.8 | °C | |
| 1.8 MPa, Unannealed | 48.9 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

