

TECACOMP® PA66 CF10 black 9084

10% углеродное волокно

Polyamide 66

Ensinger GmbH

Описание материалов:

TECACOMP®PA66 CF10 black 9084 is a polyamide 66 (nylon 66) product that contains 10% carbon fiber reinforcement. It can be processed by injection molding and is available in Europe.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный углеродным волокном материал, 10% наполнитель по весу		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.17	g/cm ³	
Видимая плотность	0.53	g/cm ³	ISO 60
Номер вязкости (H ₂ SO ₄ (Sulphuric Acid))	210	cm ³ /g	ISO 307
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	8200	MPa	ISO 527-2/50
Tensile Stress	155	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break)	3.3	%	ISO 527-2/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	50	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла			DIN 53765
-- ¹	5.00	°C	DIN 53765
-- ²	72.0	°C	DIN 53765
Температура плавления	160	°C	DIN 53765
Service Temperature			
long term	110	°C	
short term	170	°C	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	4.4E+12	ohms	DIN EN 61340
Сопротивление громкости	3.8E+13	ohms-cm	DIN EN 61340
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура сушки	80	°C	
Время сушки	4.0 - 8.0	hr	

Рекомендуемая максимальная влажность	0.10	%
Температура обработки (расплава)	280 - 300	°C
Температура формы	80 - 120	°C

NOTE

1. Moist
2. Dry

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

