

TOTAL Polypropylene PPH 3762

Polypropylene Homopolymer

TOTAL Refining & Chemicals

Описание материалов:

TOTAL Polypropylene 3762 is formulated to resist gas fading while maintaining excellent processing stability up to 250°C.

TOTAL Polypropylene 3762 features excellent processability and the good physical properties necessary for fibers and multifilaments.

TOTAL Polypropylene 3762 complies with all applicable FDA regulations for food contact.

TOTAL Polypropylene 3762 is recommended for staple fibers and bulk continuous filament (BCF) yarns.

Главная Информация			
Добавка	Защита от дыма и выцветания		
Характеристики	Сопротивление выцветанию газа		
	Обрабатываемость, хорошая		
	Хорошая стабильность обработки		
	Соответствие пищевого контакта		
Используется	Линия BCF		
	Штапельное волокно		
	Нить накаливания		
	Волокно		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
	FDA пищевой контакт, не Номинальный		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия волокна (спиннинг)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1650	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1520	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	104	°C	ASTM D648
Температура плавления	166	°C	DSC
Дополнительная информация			

Elongation, ASTM D3218: 65%Fiber Properties:Flexural Stiffness, ASTM D790: 175000 psiSoftening Point: 150 to 155°Ctenacity, ASTM D3218: 3.2 g/denier

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	204 - 250	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat