

## Maxiglas® MG555

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Maxiglas Corporation

### Описание материалов:

Maxiglas® is a continuous mass polymerization acrylic pellet that has outstanding optical properties, excellent weather resistance, uniform color and impact resistance. It has exceptional freedom from war page, cracks, scratches, blisters, voids, foreign matter, and other defects which may affect appearance or serviceability.

Applications:

Extruded sheets for signage, displays and building material

Automotive parts such as tail lamps, meter covers and sun visors

General sundries such as tableware, kitchenware, giftware and bathroom accessories

Optical lenses such as sunglasses, reading glasses and camera lenses

Light guide panels for LCD displays

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде Оптика		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильная подсветка Детали интерьера автомобиля Аксессуары для ванной комнаты Строительные материалы Декоративные дисплеи Дисплеи Кухонные принадлежности ЖК-дисплей Применение освещения Оптическое применение Игрушки		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/3.8 kg)	5.5	g/10 min	ASTM D1238
Поглощение воды (24 hr)	0.30	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	92		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	66.7	MPa	ASTM D638

Удлинение при растяжении (Break)	5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	3240	МПа	ASTM D790
Flexural Strength	96.1	МПа	ASTM D790
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Незубчатый изод Impact	16	J/m	ASTM D256
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	92.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	99.0	°C	ASTM D1525
<b>Оптический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Индекс преломления	1.490		ASTM D542
Коэффициент пропускания (3000 μm)	93.0	%	ASTM D1003
Haze (3000 μm)	0.30	%	ASTM D1003
<b>Дополнительная информация</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Foreign Material <sup>1</sup>	< 0.0500	mm <sup>2</sup>	

#### NOTE

1. Condition: 50g

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat