

CMET TSR-821

Епоху; Epoxide

CMET Inc.

Описание материалов:

CMET TSR-821 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) material. It is available in Asia Pacific or North America for 3d printing, stereolithography.

| Главная Информация | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Внешний вид | Белый | |
| Метод обработки | 3D печать, стереолитография | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Удельный вес | 1.12 | g/cm ³ |
| Вязкость (25°C) | 380 | mPa·s |
| Критическое воздействие | 20.0 to 25.0 | mJ/cm ² |
| Глубина проникновения | 150.0 | µm |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 80 to 82 | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения |
| Модуль растяжения | 1800 | MPa |
| Прочность на растяжение | 49.0 | MPa |
| Удлинение при растяжении (Break) | 13 to 15 | % |
| Флекторный модуль | 2230 | MPa |
| Flexural Strength | 70.0 | MPa |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения |
| Зубчатый изод Impact | 48 to 49 | J/m |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения |
| Температура отклонения при нагрузке | | |
| 0.45 MPa, Unannealed | 55.0 to 56.0 | °C |
| 1.8 MPa, Unannealed | 49.0 to 52.0 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

