

ColorRx® NY2-1000RX

Polyamide 66

LTL Color Compounders, Inc.

Описание материалов:

A biocompatible lubricated nylon 6,6 approved for healthcare applications.

Главная Информация	
Добавка	Смазка
Характеристики	Биосовместимый
	Смазка
Используется	Медицинские/медицинские приложения
Рейтинг агентства	ISO 10993
	ISO 10993-Часть 1
	USP класс VI

Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14	--	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка				ASTM D955
Flow : 2.03 mm	1.4	--	%	
Across Flow : 2.03 mm	1.4	--	%	
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	1.2	--	%	ASTM D570

Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	81.4	--	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	60	--	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	2790	--	MPa	ASTM D790

Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	48	110	J/m	ASTM D256

Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке				ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	204	--	°C	
1.8 MPa, Unannealed	62.8	--	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

