

Nylene® 615 C

Polyamide 6

Custom Resins Group

Описание материалов:

Nylon 6 polymer designed for use in extrusion coating and cast and blown film

Excellent grease resistance, toughness, and resistance to abrasion.

Films made from Nylene® 615 C have barrier properties against oxygen and aroma typical of nylon 6.

Meets the requirements of 21 CFR 177.1500 for food contact.

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт
Используется	Литая пленка
	Нанесение покрытия
	Пленка
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1500
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувная пленка
	Литая пленка
	Экструзионное покрытие

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.13	g/cm ³
Видимая плотность	0.70	g/cm ³
Номер вязкости	184	cm ³ /g

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	220	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

