

Nylux 6/BLK

Polyamide 6

KMI Group, Inc.

Описание материалов:

Nylux 6/BLK is a polyamide 6 (nylon 6) product. It is available in North America or Europe.

Главная Информация				
Характеристики	Универсальный			
Используется	Универсальный			
Формы	Частицы			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.13	--	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.2 - 1.8	--	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	1.3	--	%	ASTM D570
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	120	106		ASTM D785
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	75.2	40.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	90	250	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2800	1000	MPa	ASTM D790
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	60	--	J/m	ASTM D256
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке				ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	175	--	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	70.0	--	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	205	--	°C	ASTM D1525
Температура плавления	222	--	°C	
Максимальная температура непрерывного использования	80	--	°C	ASTM D794
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+13	1.0E+11	ohms	ASTM D257

Соппротивление громкости	1.0E+15	1.0E+11	ohms-cm	ASTM D257
-----------------------------	---------	---------	---------	-----------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

