

## Toyolac® 600-X06

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Toray Resin Company

### Описание материалов:

Toyolac® 600-X06 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) product. It can be processed by extrusion and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Primary characteristic: flame rated.

Главная Информация			
Метод обработки	Экструзия		
Код маркировки деталей	> ABS <		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	1.04	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
23°C	1.04	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)			
	5.0	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка			
	0.40 to 0.60	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, 23°C)			
	115		ASTM D785, ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
--	50.0	MPa	ASTM D638
23°C	57.0	MPa	ISO 527-2
Удлинение при растяжении			
Break	64	%	ASTM D638
Break, 23°C	10	%	ISO 527-2
Флекторный модуль			
--	2230	MPa	ASTM D790
23°C	2360	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
--	74.0	MPa	ASTM D790
23°C	78.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)			
	21	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Зубчатый изод Impact (23°C, 12.7 mm)			
	180	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
1.8 MPa, Unannealed, 6.40 mm	90.0	°C	ASTM D648

1.8 MPa, Unannealed	83.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	90.0 to 95.0	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	HB	UL 94	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

