

BP RPP 4010 TW

40% Talc; Wollastonite (CaSiO₃)

Polypropylene

Buckeye Polymers, Inc.

Описание материалов:

Product Information: Our Talc filled product lines exhibit excellent properties such as high stiffness, surface aesthetics, low coefficient of thermal expansion, low shrinkage, improved scratch and mar resistance, and resistance to some aggressive chemical agents. Buckeye Polymers can also customize these materials through the addition of UV packages, custom color matching, and processing additives.

Features:

Increased Stiffness and Heat Deflection

UV Resistance, Good - Industrial, Appliance, Construction Markets

Scratch and Mar Resistance, Good

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Тальк, 40% наполнитель по весу Wollastonite (CaSiO ₃)
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокая жесткость Низкая усадка Приятный внешний вид Устойчивость к царапинам
Используется	Компоненты прибора Приборы Применение конструкции Промышленное применение
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0 to 12	g/10 min	ASTM D1238
Содержание золы	36 to 40	%	ASTM D5630

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

