

Andur 8003 AS/Ethacure® 100LC

Polyurethane (TDI)

Anderson Development Company

Описание материалов:

Andur 8003AS is a 80 Shore A, low cost, high performance urethane. Andur 8003AS offers high rebound and excellent dynamic properties in a moderate to low cost system. In addition, when properly cast, Andur 8003AS gives a water white finished product. Andur 8003AS performs best when cast with Ethacure 100LC through meter mix and dispense equipment however, product modifications are available which may extend working time to offer hand batch opportunities. This system is primarily recommended for applications that require superior dynamic performance, or enhanced product clarity. In addition, low processing temperatures and quick cycle times offer processing advantages.

Главная Информация			
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая Цикл быстрого формования Высокое разрешение		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.07	g/cm ³	ASTM D1505
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	81		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% strain	3.45	MPa	ASTM D412
300% strain	6.21	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	23.4	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	850	%	ASTM D412
Сопrotивляемость Bayshore	60	%	ASTM D2632
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка	1.8	min	
Время демолд (100°C)	15	min	
Время доставки (100°C)	16	hr	

Дополнительная информация

Durometer Hardness, ASTM D2240, Shore A: 80 to 82 Die C Tear, ASTM D1004: 330 pli Average Split Tear, ASTM D1938: 135 pli Stoichiometry Curative Level: 95% Mix Temperature:
Andur 8003 AS: 75°F
Ethacure 100LC: 75°F

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

