

## Nypol® PA C3 T30 NTLA010 NS304

30% тальк

Polyamide 66/6 Copolymer

Petropol Industry and Trade of Polymers LTDA

### Описание материалов:

Nypol® PA C3 T30 NTLA010 NS304 is a Polyamide 66/6 Copolymer (Nylon 66/6) material filled with 30% talc. It is available in Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for injection molding.

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Тальк, 30% наполнитель по весу			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.38	--	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A
Формовочная усадка-Поток	0.30 to 0.60	--	%	ASTM D955
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	1.1	--	%	ISO 62
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	7400	4000	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	85.0	55.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	6.0	> 50	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	6000	2600	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	140	--	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	5.0	10	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength	50	--	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Иньекция	Сухой	Единица измерения		
Температура сушки	90.0	°C		
Время сушки	2.0	hr		
Задняя температура	240 to 260	°C		
Средняя температура	250 to 270	°C		
Передняя температура	260 to 280	°C		
Температура формы	60.0 to 80.0	°C		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

