

Pro-fax 6301

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Pro-fax 6301 polypropylene homopolymer is available in spherical particle form. This resin is typically used for mixing with pigments and other additives to make polymer concentrates or masterbatches.

Pro-fax 6301 has very minimal stabilization, which allows wide design latitude for compounders. Additional stabilization is required to protect the resin during melt processing and throughout its useful life.

For regulatory compliance information see Pro-fax 6301 Product Stewardship Bulletin (PSB).

Please note that any additives compounded into this resin will require a re-assessment of its FDA status.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Приемлемый пищевой контакт Общее назначение Хорошая жесткость Гомополимер 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Уплотнение Общее назначение Маточная смесь 		
Формы	Сферы		
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Уплотнение Экструзия 		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.898	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	33.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ²	1450	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	32	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	93.3	°C	ASTM D648
NOTE			
1.	51 mm/min		

2.

1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

