

## Innothane® FM-2080

Polyurethane Thermoset Elastomer

Innovative Polymers, Inc.

### Описание материалов:

FM-2080 is a rigid polyurethane foam formulated for hand-batch and meter-mix dispensing methods. Excellent physical properties can be obtained with a room temperature cure without the utilization of mercury, MOCA, or TDI.

Главная Информация		
Характеристики	Высокая жесткость	
Используется	Пена	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Внешний вид	Загар	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
Cured	0.128 to 0.176	g/cm <sup>3</sup>
Hardener	1.16	g/cm <sup>3</sup>
Base Resin	1.20	g/cm <sup>3</sup>
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
	Mix Ratio by Volume: 100	
Hardener	Mix Ratio by Weight: 97	
	Mix Ratio by Weight: 100	
Resin	Mix Ratio by Volume: 100	
Время демолд	10 to 20	min
Время крема	35.0 to 45.0	sec
Время подъема	1.3 to 1.7	min
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость		
25°C <sup>1</sup>	0.10	Pa·s
25°C <sup>2</sup>	0.25	Pa·s
25°C <sup>3</sup>	0.68	Pa·s
Время отверждения (25°C)	1.7E+2	hr
NOTE		

- |    |          |
|----|----------|
| 1. | Resin    |
| 2. | Mixed    |
| 3. | Hardener |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

