

Beetafin® ULS9009

Polyurethane (Polyester based)

BIP (Oldbury) Limited

Описание материалов:

An anionic, soft, highly flexible, light fast polyester based, aliphatic aqueous polyurethane dispersion.

Characteristics:

Very low co-solvent level. Non irritant labelling

Gives soft, highly extensible, tough films with a dry feel

Improves abrasion resistance

Gives high clarity films that do not discolour on exposure to daylight

Good adhesion to synthetic and natural materials

Applications:

Leather Finishing

Plastic Coatings

Textile Coatings

Thread Coatings

Textile Finishing

Printing ink binders

Главная Информация

Характеристики	Алифатический Хорошая стойкость к истиранию Хорошая адгезия Хорошая гибкость Хороший поток Хорошая прочность Высокая четкость Мягкий
----------------	---

Используется	Нанесение покрытия Печатные чернила Текстильные изделия
--------------	---

Физический

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
РН	8.0	
Содержание твердых веществ	40	%

Пленки

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения-100%	3.50	МПа
Прочность на растяжение-MD (Break)	2.80	МПа
Растяжимое удлинение-MD (Break)	1000	%

Uncured Properties

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость (25°C)	0.25	Pa·s	Brookfield

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

