

Atlac 4010A

Thermoset Polyester

Reichhold Chemicals, Inc.

Описание материалов:

Atlac 4010A is a Thermoset Polyester product. It can be processed by filament winding, hand lay-up, or laminating and is available in North America.

Typical application: Coating Applications.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Heat Resistant

| Главная Информация | |
|--------------------|--|
| Характеристики | Хорошая химическая стойкость Высокая термостойкость |
| Используется | Ламинаты |
| Формы | Жидкость |
| Метод обработки | Намотка нити Ручная укладка Ламинирование |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Видимая плотность | 1.11 | g/cm ³ | ASTM D1895 |

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость барколя (3.18 mm) | 26 | | ASTM D2583 |

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Модуль растяжения | 2900 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение (Yield) | 68.3 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Yield) | 4.0 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 3170 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength (Yield) | 117 | MPa | ASTM D790 |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 96.1 | °C | ASTM D648 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

