

## ARLEN™ C230N

30% стекловолокно

Polyamide 6T

Mitsui Chemicals America, Inc.

### Описание материалов:

ARLEN™C230N is a polyamide 6T (nylon 6T) material, which contains a 30% glass fiber reinforced material. This product is available in North America.

ARLEN™The main features of C230N are:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

ARLEN™The typical application areas of C230N are: electrical/electronic applications

Главная Информация				
UL YellowCard	E52579-242912	E52579-242914		
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 30% наполнитель по весу			
Характеристики	Огнестойкий			
Используется	Электрическое/электронное применение			
Формы	Частицы			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.72	--	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка				ASTM D955
Flow: 2.00mm	0.40	--	%	ASTM D955
Transverse flow: 2.00mm	0.80	--	%	ASTM D955
Поглощение воды				ASTM D570
23°C, 24 hr	0.30	--	%	ASTM D570
100°C, 24 hr	3.0	--	%	ASTM D570
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	110	--		ASTM D785
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	170	140	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	3.0	3.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	12000	8500	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	260	220	MPa	ASTM D790
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	70	80	J/m	ASTM D256
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	295	--	°C	ASTM D648
Температура перехода стекла	85.0	--	°C	DSC
Температура плавления	310	--	°C	
Линейный коэффициент теплового расширения				ASTM D696
Flow	2.4E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
Lateral	5.0E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
<b>Электрический</b>	<b>Сухой</b>	<b>Состояние</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Сопротивление громкости	1.0E+15	--	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	20	--	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	3.90	--		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	0.012	--		ASTM D150
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Сухой</b>	<b>Состояние</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость	V-0	--		UL 94
<b>Иньекция</b>	<b>Сухой</b>	<b>Единица измерения</b>		
Температура сушки	110		°C	
Время сушки	2.0 - 6.0		hr	
Температура бункера	50 - 90		°C	
Задняя температура	300 - 325		°C	
Средняя температура	315 - 335		°C	
Передняя температура	320 - 335		°C	
Температура сопла	315 - 335		°C	
Температура формы	90 - 140		°C	
Скорость впрыска	Moderate			
Screw Speed	150		rpm	

#### Инструкции по впрыску

Injection Pressure: Medium Pressure

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

