

Rainmaker Polypropylene ECHPTL40

40% тальк

Polypropylene Homopolymer

Rainmaker Polymers LLC

Описание материалов:

Rainmaker Polypropylene ECHPTL40 is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) material filled with 40% talc. It is available in North America for blow molding or extrusion. Primary attribute of Rainmaker Polypropylene ECHPTL40: Homopolymer.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Тальк, 40% наполнитель по весу
Характеристики	Гомополимер
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувное формование Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25	g/cm ³	ASTM D792

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	34.5	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	3790	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	43	J/m	ASTM D356
Gardner Impact	1.36	J	ASTM D5420

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	138	°C	
1.8 MPa, Unannealed	82.2	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

