

# TOTAL Polypropylene PPC 4624WZ

Polypropylene Impact Copolymer

TOTAL Refining & Chemicals

## Описание материалов:

Total Petrochemicals Polypropylene 4624WZ is a nucleated impact copolymer with a Melt Flow of 13 g/10min., combining good fluidity and mechanical properties.

4624WZ is characterized by significantly improved impact resistance and mold release while maintaining excellent antistatic properties, good processability.

4624WZ has been developed specifically for the injection molding pales and crates requiring extra toughness.

Главная Информация			
UL YellowCard	E66261-100961481		
Добавка	Нуклеативный агент		
Характеристики	Антистатический Хороший поток Хорошая ударопрочность Хороший выпуск пресс-формы Хорошая технологичность Хорошая прочность Ядро		
Используется	Ящики Ведро		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	26.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	7.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1100	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength			DIN 53453
-20°C	7.0	kJ/m <sup>2</sup>	

23°C	19	kJ/m <sup>2</sup>	
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C	80	J/m	
23°C	270	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	148	°C	ASTM D1525
Температура плавления	160 to 165	°C	Internal Method
Heat Deflection Temperature	90	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

