

Manner Flexible PVC X4770

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

FDA (food grade) transparent compound suitable for tubing, profile extrusion and certain injection molding applications. All ingredients in this compound are approved for food contact by the FDA. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

| Главная Информация | |
|--------------------|---|
| Характеристики | Приемлемый пищевой контакт |
| Используется | Профили Трубка |
| Рейтинг агентства | FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный |
| Метод обработки | Экструзия Литье под давлением Экструзионный профиль |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.15 to 1.19 | g/cm ³ | ASTM D792 |

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра | | | ASTM D2240 |
| Shore A | 70 | | |
| Shore A, 15 sec | 64 | | |

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
| 1.52 mm | 13.4 | MPa | |
| 100% Strain, 1.52 mm | 5.10 | MPa | |
| Удлинение при растяжении (Break, 1.52 mm) | 410 | % | ASTM D638 |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Температура ломкости | -41.0 | °C | ASTM D746 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

