

Karina GRAY MBU -E 18/ 15-IE-HSF

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

RECOMMENDED USAGE FROM 2% TO 3% ON CRYSTAL PVC COMPOUND (GRAY TO CLOSE THE CRYSTAL) CLOSE IN THIS CASE MEANS = NOT CLEAR/TRANSPARENT

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Внешний вид | Серый | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес ¹ | 1.72 to 1.78 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Содержание кадмия | < 50 | ppm | IEC 62321 |
| Содержание хрома | < 100 | ppm | IEC 62321 |
| Цвет | OK | | ME 12 |
| Цвет A | -0.320 to 1.68 | | ME 12 |
| Цвет b | 2.98 to 4.98 | | ME 12 |
| Color L | 37.4 to 39.4 | | ME 12 |
| Содержание ртути | < 100 | ppm | IEC 62321 |
| Содержание брома | < 100 | ppm | IEC 62321 |
| Переносная смола | EVA | | |
| Содержание свинца | < 100 | ppm | IEC 62321 |
| Влага маточной смеси | < 0.15 | % | ME 52 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec) | 40 to 44 | | ASTM D2240 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сопrotивление громкости ² | > 1.0E+14 | ohms-cm | ASTM D257 |
| NOTE | | | |
| 1. | 24 hr | | |
| 2. | 24 hr | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

