

## Kareline® PLMS6040

Древесное волокно

Polylactic Acid

Plasthill Oy

### Описание материалов:

Kareline® PLMS composites are injection mouldable natural fibre reinforced thermoplastic composites, which are biologically degradable, when subjected to the right conditions:

Excellent oxidation-, colour- and molecular weight stability in the melt

Compostable: The matrix polymer (PLA) used in the composite is certified according to DIN EN 13432:2000-12 and ASTM D 6400. Natural fibres used certified as biodegradable and compostable.

Polymer used is on renewable monomers

Fibres used are based on sustainable produced, renewable, environment certified (PEFC) forest resources from non-rainforest sources.

The matrix plastic of Kareline® PLMS composites is polylactic acid (PLA). The fibre used is ECF bleached long fibre Nordic soft wood pulp (cellulose).

The fibre content of Kareline® PLMS composites is 10-50 weight% (for example Kareline® PLMS6040, Kareline® PLMS7030). Customer tailor made grades are also available.

PLMS is hydrolysed autocatalytically in humid environments at temperatures above 60°C. The subunit lactic acid is liberated to be used by micro-organisms as food. The speed of biodegradation depends on the thickness of the moulded article and on the ambient temperature.

The material can be regarded as CO<sub>2</sub>-neutral and renewable, because lactic acid used is made out of natural sugar resources, which are in turn made by photosynthesis out of CO<sub>2</sub> in plants, just like the fibres used are from renewable forest resources.

Kareline® PLMS composites are suitable for e.g. compostable products, products used in cemeteries, disposables and packaging.

### Главная Информация

Наполнитель/армирование	Древесное волокно
Характеристики	Низкий коэффициент трения Compostable Обновляемые ресурсы Распылитель Обрабатываемый Хорошая стабильность цвета Хорошая стойкость к стиранию Теплоизоляция Биоразлагаемый Низкое сжатие Отличный внешний вид
Используется	Упаковка Товары для компоста
Рейтинг агентства	ASTM D 6400 DIN EN 13432
Внешний вид	Коричневый

Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
<b>Физический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Плотность	1.36	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/10.0 kg)	90	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (200°C/10.0 kg)	76.8	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.20	%	
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50% RH)	1.1	%	
<b>Твердость</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Твердость Роквелла (R-Scale, 23°C)	122		ISO 2039-2
<b>Механические</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Tensile Stress	75.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	1.3	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	7400	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	98.6	MPa	ISO 178
Flexural Strain at Flexural Strength	1.3	%	ISO 178
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Ударная прочность (23°C)	11	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура непрерывного использования	-25.0 - 90.0	°C	
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>		<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость	HB		UL 94
<b>Инъекция</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура сушки	75.0	°C	
Время сушки	8.0	hr	
Задняя температура	180	°C	
Средняя температура	185	°C	
Передняя температура	185	°C	
Температура сопла	200	°C	
Температура обработки (расплава)	< 210	°C	
Температура формы	5.00 - 20.0	°C	
Давление впрыска	< 100	MPa	
<b>Инструкции по впрыску</b>			
Feed Throat Temperature: <30°C			

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

