

Sevrene® 4000-75A

Polyvinyl Chloride

Vi-Chem Corporation

Описание материалов:

Sevrene® 4000-75A is a Polyvinyl Chloride material. It is available in North America.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.11	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec)	75		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹ (100% Strain)	2.90	MPa	ISO 37
Tensile Stress ² (Break)	8.90	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении ³ (Break)	950	%	ISO 37
Tear Strength ⁴	38	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия (70°C, 22 hr)	39	%	ISO 815
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (100°C, 1008 hr)	-2.0	%	SAE J2236
Изменение натяжения при разрыве (100°C, 1008 hr)	4.0	%	SAE J2236
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости ⁵	-50.0	°C	ISO 974
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Запотевание (85 °C) ⁶	95	%	GM 9305P
Аризона выветривание ⁷			SAE J1976
Color Change, Delta E	1.15		
Surface Defects	No Objectionable Defects		
Погода во Флориде ⁸			SAE J1976
Color Change, Delta E	0.970		
Surface Defects	No Objectionable Defects		
Ксеноновая дуга			
Color Change, Delta E ⁹	1.87		SAE J1885
Color Change, Delta E ¹⁰	1.56		SAE J1960
Surface Defects ¹¹	No Objectionable Defects		SAE J1960
Surface Defects ¹²	No Objectionable Defects		SAE J1885
NOTE			

1.	500 mm/min
2.	500 mm/min
3.	500 mm/min
4.	Method Ba, Angle (Unnicked), 500 mm/min
5.	Type B
6.	Type B, 6 hr
7.	2 years, Natural Exposure, Exterior
8.	2 years, Natural Exposure, Exterior
9.	1240 kJ/m, Interior
10.	2500 kJ/m ² , Exterior
11.	2500 kJ/m ² , Exterior
12.	1240 kJ/m, Interior

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

