

## Ravago Compounds HMP-307M (Roto)

Linear Low Density Polyethylene

Ravago Manufacturing Americas, LLC

### Описание материалов:

Key Features:

35-mesh powder

Excellent moldability

Formulation optimized to aid filled deep and narrow sections

Excellent long term outdoor weatherability, (UV8)

Balance of toughness and rigidity

Excellent low temperature impact

Excellent environmental stress crack resistance, ESCR

Compounded for uniform additive dispersion

Natural as well as standard, custom or special effect colors available

Stock colors may be available. See Stock color bulletin

Excellent opacity

UL component recognition listing (E141240)

Also available in pellet form as HM-307M

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая плавность</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Хорошая устойчивость к погоде</p> <p>Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)</p> <p>Высокая жесткость</p> <p>Ударопрочность при низкой температуре</p>		
Номер файла UL	E141240		
Внешний вид	<p>Доступные цвета</p> <p>Натуральный цвет</p>		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.930	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Видимая плотность <sup>1</sup>	0.56	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.8	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Igepal, Rotational Molded, F50)	1000	hr	ASTM D1693B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Прочность на растяжение (Yield, Rotational Molded)	16.9	MPa	ASTM D638				
Удлинение при растяжении (Break, Rotational Molded)	550	%	ASTM D638				
Флекторный модуль-Касательная (Rotational Molded)	552	MPa	ASTM D790				
Воспламеняемость		Номинальное значение		Метод испытания			
Огнестойкость				UL 94			
1.52 mm		HB					
3.05 mm		HB					
Дополнительная информация		Номинальное значение		Единица измерения		Метод испытания	
Pourability <sup>2</sup>		30.0		sec		ASTM D1895	
NOTE							
1.		35-mesh powder					
2.		35-mesh powder					

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

