

PANELPRO ABST™ PANELPRO ABST™

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Spartech Plastics

Описание материалов:

PanelPro ABS, Spartech's new wood grain embossed weatherable sheet. Printed film in redwood, gray cedar, and is laminated to an high impact ABS substrate. This aesthetically pleasing wood appearance is make strong inroads with the recreation & leisure and building & construction markets. PanelPro's excellent weatherable properties combined with the appearance of real wood products, make it suitable for a variety of wood replacement applications such as spa skirting and exterior siding accents.

Главная Информация			
Добавка	УФ-стабилизатор		
Характеристики	<p>Высокая ударопрочность</p> <p>Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению</p> <p>Хорошая устойчивость к погоде</p> <p>Хороший внешний вид</p> <p>Тиснение</p>		
Используется	<p>Детали Из Искусственного Дерева</p> <p>Строительные материалы</p> <p>Область архитектурного применения</p> <p>Спортивные товары</p>		
Формы	Лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	99		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2140	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	41.4	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2340	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	68.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-40°C	130	J/m	ASTM D256
23°C	400	J/m	ASTM D256
Ударное падение Dart			ASTM D3029
-40°C	16.3	J	ASTM D3029
23°C	44.7	J	ASTM D3029

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	92.2	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение		Метод испытания
Блестящий Гарднер	86		ASTM D523

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

