

Sumiliteresin® PR-50590

Phenolic

SBHPP

Описание материалов:

Straight (unmodified) phenolic resin

Two-step type powder resin

Application

PR-50590 is suitable for the binder of grinding wheels, friction, refractory, carbon material, and suchlike.

PR-50590 is medium flow, medium hexa powder phenolic resin. It is designed for the universal use with excellent properties.

Главная Информация		
Характеристики	Средняя степень жидкости	
Используется	Высокотемпературные приложения Клей	
Формы	Порошок	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Длина потока (125°C)	2.70	cm
Гекса	8.8	%
Сетка для экрана-106µm	0.50	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	91.0	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Gel Time (150°C)	1.9	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

