

Synres-Almoco EP 3572

Стекловолокно

Эпоху; Epoxide

Synres-Almoco BV

Описание материалов:

Glass-fibre reinforced epoxy moulding compound

Good mechanical and electrical strength, enhanced elasticity for ensuring good sealing under extreme heat and/or humidity, good chemical resistance, exceptional metal adhesion, very good flame retardance. Suitable for pelleting and preheating

Primary application(s): Embedding metal parts for metallurgical tests

This product meets the allowed upper limits for heavy metals and PCAs and also conforms to the requirements of the EU directives 2002/95 (RoHS), 2002/96 (WEEE) and 2006/122 (PFOS)

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно		
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая адгезия		
	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошая прочность		
Рейтинг агентства	EC 2002/96/EC (WEEE) EC 2006/122/EC		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье из смолы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	2.10 to 2.20	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	1.00 to 1.15	g/cm ³	ISO 60
Формовочная усадка-Поток	0.25 to 0.45	%	ISO 2577
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	< 0.10	%	ISO 62
Post Shrinkage ¹	< 0.050	%	ISO 2577
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	15000 to 18000	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	50.0 to 70.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	11000 to 13000	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	100 to 120	MPa	ISO 178
Сжимающее напряжение	150 to 200	MPa	ISO 604
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	2.0 to 3.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA

Charpy Unnotched Impact Strength	4.0 to 6.0	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
1.8 MPa, Unannealed	110 to 130	°C	ISO 75-2/A
8.0 MPa, Unannealed	100 to 120	°C	ISO 75-2/C
CLTE-Поток (50 to 150°C)	1.0E-5 to 4.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Теплопроводность	0.50 to 0.70	W/m/K	ASTM E1461
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+13 to 1.0E+14	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	1.0E+14 to 1.0E+15	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность	15 to 20	kV/mm	IEC 60243-1
Относительная проницаемость			IEC 60250
	6.00		
100 Hz	4.00		
	6.00		
1 MHz	4.00		
Коэффициент рассеивания			IEC 60250
100 Hz	0.020 to 0.030		
1 MHz	0.010 to 0.020		
Дуговое сопротивление	PLC 4		ASTM D495
Comparative Tracking Index	> 325	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (0.700 mm, Tested by RASCHIG)	V-0		UL 94
Индекс воспламеняемости провода свечения	900	°C	IEC 60695-2-12
Температура зажигания провода свечения	900	°C	IEC 60695-2-13
NOTE			
1.	168 h / 110°C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

