

## S&E; PVC GGT-2000

Polyvinyl Chloride + PUR

S&E; Specialty Polymers, LLC

### Описание материалов:

Dull, high performance for outsoles requiring extreme abrasion resistance; excellent stitchability

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию		
Используется	Обувь		
Внешний вид	Доступные цвета		
	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	62		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	50		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	10.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	500	%	ASTM D412

**Дополнительная информация**

Suggested Stock Temperature: 340-360°F Ross Flex, ASTM D1052, -20°F: 50000+

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com  
Адрес: Господин Чжао  
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

