

IDI STC 2353

Thermoset Polyester

IDI Composites International

Описание материалов:

PRODUCT SERIES: STC 2300 SERIES SMC

PRODUCT DESCRIPTION: HIGH STRENGTH POLYESTER URETHANE HYBRID COMPOSITES

| Главная Информация | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Высокая прочность | | |
| Формы | Smc-лист формовочный состав | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.70 to 1.90 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток | 0.10 | % | ASTM D955 |
| Поглощение воды (23°C, 24 hr) | 0.10 to 0.30 | % | ASTM D570 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость барколя | 40 to 60 | | ASTM D2583 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 24800 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение | 241 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 13800 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 345 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | 1600 | J/m | ASTM D256 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat