

Manner Flexible PVC V857

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: Lead-free 75°C insulation and jacekting compound with flame retardant. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
	Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Изоляция		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33 to 1.37	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	76 to 82		
Shore A, 15 sec	70 to 76		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant ¹	6.43	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ²	16.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	320	%	ASTM D638
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	23	%	ASTM D2863
NOTE			
1.	Unaged Dumbbell: .03 inch		
2.	Unaged Dumbbell: .03 inch		
3.	Unaged Dumbbell: .03 inch		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

