

Lucene™ SE1020A

Linear Low Density Polyethylene

LG Chem Ltd.

Описание материалов:

Application

Easy Processing PE, EZP Blown Film

Agricultural Film, Industrial Film

Characteristics

Outstanding Processibility & Clarity

Excellent Tensile strength & Tear strength

Co-monomer : Hexene-1

Additives : Slip & Antiblocking agent

Главная Информация			
Добавка	Антикачающий агент Противоскользящий агент		
Характеристики	Низкая плотность Высокая прочность на растяжение Гладкость Гексен-комномер Устойчивость к царапинам Обрабатываемость, хорошая Хорошая прочность на разрыв Высокое разрешение		
Используется	Выдувная пленка Пленка Промышленное применение Сельскохозяйственное применение		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.921	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	46.1	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	46.1	MPa	ASTM D882

Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	650	%	ASTM D882
TD: Fracture	680	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	450	g	ASTM D1709
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	115	°C	Internal method
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze (50.0 µm)	11	%	ASTM D1003
Дополнительная информация	Номинальное значение		
Blow-up Ratio	1.50 - 3.00		
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	150 - 180	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

