

AMTOPP CP25

Polypropylene

Inteplast Group

Описание материалов:

White Cavitated Metalizable Base

BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM NON HEAT-SEALABLE

Главная Информация			
Используется	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Dimensional Stability ¹			
Across Flow, 130°C	< 3.0	%	
Flow, 130°C	< 5.0	%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	27	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	68.9	MPa	
TD : Yield	138	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	110	%	
TD : Break	50	%	
Выход ²	59.7	m ² /kg	
Энергия поверхности			ASTM D2578
-- ³	36	dyne/cm	
-- ⁴	40	dyne/cm	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Непрозрачность	76	%	ASTM D589

NOTE	
1.	5 minutes
2.	Internal Method
3.	Corona Side
4.	High Energy Flame Side

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

