

Greene Nylon NWR

Polyamide 6

Greene, Tweed & Co.

Описание материалов:

Highly reinforced high flow grades for large parts.

| Главная Информация | | | |
|---|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая износостойкость | | |
| Внешний вид | Черный Серый | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.16 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale) | 116 | | ASTM D785 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 75.8 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 27 | % | ASTM D638 |
| Прочность сдвига | | | ASTM D732 |
| 27°C | 72.4 | MPa | |
| 66°C | 64.8 | MPa | |
| 93°C | 62.1 | MPa | |
| 121°C | 51.0 | MPa | |
| 149°C | 44.1 | MPa | |
| 177°C | 37.9 | MPa | |
| 204°C | 31.7 | MPa | |
| Деформация под нагрузкой (50°C, 14 MPa) | 1.00 | % | ASTM D621 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

