

## APEX® 460

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

### Описание материалов:

APEX®460 is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. The processing method is: extrusion. APEX®The main characteristics of the 460 are: chemical resistance.

APEX®The typical application fields of 460 are: wire and cable

Главная Информация			
Характеристики	Маслостойкость Мобильность низкая до нет		
Используется	Гибкая оболочка провода		
Типы проводов	SJTOO Стоо		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	16.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	105	°C	ASTM D794
Температура ломкости	-17.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	1.0E+11	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	23	%	ASTM D2863
Дополнительная информация			
1/64 0000000:105 °C0000UL00:00000000,UL 1581,0000,70,136°C:92 % 0000000,UL 1581,0000,70,136°C:97 % 0000000,UL 1581,ASTM 200,70,60°C:90 % 0000000,UL 1581,ASTM 200,70,60°C: 108 %			
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	179	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

