

## BR® 623-1

Epoxy; Epoxide

Cytec Industries Inc.

### Описание материалов:

BR® 623-1 potting compound is a one-part epoxy material designed for use in insert or edge filling of honeycomb structure. It has been formulated to have low viscosity making it especially suitable for hand- filling small cell size honeycomb. BR 623-1 has a long working outlife at 75°F (24°C). Test show the product is still hand-usable even after 1 month at 75°F (24°C). The thixotropic nature of BR 623-1 ensures that there is no slump or resin separation during the cure of the potting compound when it is used to fill honeycomb panels and closeouts.

Suggested Applications:

Insert and edge filling of honeycomb structures

Главная Информация		
Характеристики	Низкая плотность Низкий уровень дыма Низкая вязкость Саморегулирование Тиксотропный	
Используется	Заполнение приложений Детали конструкции	
Рейтинг агентства	ATS 1000,001 Далеко 25,853	
Внешний вид	Желтый	
Формы	Паста	
Метод обработки	Полировка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	0.650 to 0.750	g/cm <sup>3</sup>
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на сжатие		
79°C	30.9	MPa
24°C	43.6	MPa
-55°C	59.3	MPa
Прочность сдвига <sup>1</sup>		
24°C	12.3	MPa
82°C	12.5	MPa
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Испарители	< 0.50	%

## NOTE

1. Tube shear

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

