

## VESTOLIT® B 7090 Ultra

Polyvinyl Chloride Copolymer

VESTOLIT GmbH & Co. KG

### Описание материалов:

VESTOLIT B 7090 Ultra is a paste-forming micor-S-PVC copolymer which is suitable for producing pastes with almost Newtonian flow. The general properties of B 7090 Ultra are particularly suited to the production of low-fusion temperature pastes for compact applications and for mechanically expandable foams.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сополимер</li> <li>Foamable</li> <li>Хорошая адгезия</li> <li>Хороший поток</li> <li>Хорошая стабильность</li> <li>Низкая вязкость</li> </ul>		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> <li>Клеи</li> <li>Нанесение покрытия</li> <li>Тканевые покрытия</li> <li>Пленка</li> <li>Обслуживание/ремонт напольных покрытий</li> <li>Бумажные Покрытия</li> <li>Уплотнения</li> </ul>		
Формы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Паста</li> </ul>		
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Покрытие</li> <li>Покрытие Dip</li> <li>Распыление</li> </ul>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.30	g/cm <sup>3</sup>	ISO 60
K-Value	67.0		ISO 1628-2
Viscosity Number (Reduced Viscosity)	112.0	ml/g	ISO 1628
РН	7.0		ISO 1264
Анализ сита <sup>1</sup>	< 1.0	%	ISO 1624
Вязкость-Паста			
-- <sup>2</sup>	3.00	Pa·s	
-- <sup>3</sup>	3.50	Pa·s	

Содержание воды <sup>4</sup>	< 0.30	%	DIN 53715
------------------------------	--------	---	-----------

## NOTE

- |    |                |
|----|----------------|
| 1. | 0.063 mm sieve |
| 2. | 1.5 s/1        |
| 3. | 45 s/1         |
| 4. | Karl Fisher    |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

