

Propafilm™ RBX130

Polypropylene Alloy

Innovia Films Ltd.

Описание материалов:

Barrier Coated White Pigmented Film

White pigmented, biaxially oriented polypropylene (BOPP) film coated on both sides with an aqueous dispersion of polyvinylidene chloride (PVdC) copolymer.

RBX130 is recommended for use in overwrapping applications in the bakery industry. Also suited for use as a single web or in laminations for medium to large packages on form-fill-seal machines.

Главная Информация			
Добавка	Антистатический		
Характеристики	Антистатический		
	Отличная Печатающая способность		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая ударопрочность		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Хорошая устойчивость к погоде		
	Термогерметичный		
	Передача пара с низким содержанием влаги		
	Ударопрочность при низкой температуре		
Стойкий к проколу			
Используется	Двухосно-ориентированная пленка		
	Приложения для обслуживания пищевых продуктов		
	Ламинаты		
	Упаковка		
Внешний вид	Белый		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка			Internal Method
Flow : 121°C, 1 min	4.0	%	
Flow : 129°C, 1 min	7.0	%	
Across Flow : 129°C, 1 min	1.0	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения			ASTM D1894
vs. Itself - Dynamic	0.25		
vs. Itself - Static	0.25		

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	3300	µm	
Прочность уплотнения ¹	0.14	N/mm	Internal Method
Температура инициализации уплотнения ²	93.3 to 146	°C	Internal Method
Проницаемость кислорода (25°C, 0% RH)	0.38	cm ³ -mm/m ² /atm/24 hr	ASTM F1927
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	4.5	g/m ² /24 hr	ASTM F1770
Выход	31.3	m ² /kg	Internal Method
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Непрозрачность	62	%	BS 4432
NOTE			
1.	265°F; 2secs; 15psi		
2.	2secs; 15psi		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat