

ELASTOSIL® M 4644 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2

Rapid Prototyping, Household Care

Rapid Prototyping, Pharmaceuticals & Healthcare

Rapid Prototyping, Automotive & Transportation

Rapid Prototyping, Plastics and Rubber Processing

Mold Making, Mold Making

| Главная Информация | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Используется | Медицинские/медицинские приложения Изготовление пресс-форм Фармацевтика Прототипирование | | |
| Метод обработки | Литье под давлением реакции (обод) | | |
| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Цвет | Translucent | | |
| Плотность | 1.07 | g/cm ³ | ISO 2781 |
| Вязкость | 50 | Pa·s | ISO 3219 |
| Время отверждения | 12 | hr | |
| Срок службы горшка | 80 | min | |
| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A) | 40 | | ISO 868 |
| Прочность на растяжение | 5.50 | MPa | ISO 37 |
| Удлинение при разрыве | 400 | % | ISO 37 |
| Tear Strength | > 25.0 | kN/m | ASTM D624B |
| Linear Shrinkage | < 0.10 | % | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

