

Garathane™ X 05-309-A3 NATURAL

Polyvinyl Chloride + PUR

AlphaGary

Описание материалов:

A PVC/PU ALLOY FOR FOOTWEAR APPLICATIONS.

Главная Информация			
Используется	Обувь		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18 to 1.22	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	59 to 65		
Shore A, 15 sec	51 to 57		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию ¹			
loss, 1000 cycles	0.400	%	
loss, 5000 cycles	2	%	
Ross Flex (-29 °C, 6,35 мм)	35000		ASTM D1052
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (1.91 мм)	10.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 1.91 мм)	400	%	ASTM D412
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение объема ²			
23°C, 168 hr, in Gasoline	-38	%	
23°C, 336 hr, in Gasoline	-39	%	
23°C, 336 hr, in Vegetable Oil	-38	%	
75°C, 168 hr, in Vegetable Oil	-34	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-54.0	°C	ASTM D746

NOTE

1. Taber Abrasion QLWI-8.2.4-44
2. Thickness: 75 mil

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

