

ELASTOSIL® 8510

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Sealants, Elastic, Construction

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.02 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Consistency | non-sag | | ISO 7390 |
| Skin Forming Time ¹ (23°C) | 15.0 | min | |
| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения (100% Secant) | 0.350 | MPa | ISO 8339 |
| Прочность на растяжение | 0.500 | MPa | ISO 8339 |
| Tear Strength | 4.00 | kN/m | ISO 34 |

NOTE

1. 50% R.H

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

