

Telcar® TL-2580A

Thermoplastic Elastomer

Teknor Apex Company

Описание материалов:

Telcar TL-2580A is a general purpose, low density thermoplastic elastomer designed for injection molding applications.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Низкий удельный вес</p> <p>Наполнение Маслом</p> <p>Низкая плотность</p> <p>Хорошая окраска</p> <p>Высокая яркость</p> <p>Универсальный</p> <p>Высокая твердость</p>		
Используется	<p>Шайба</p> <p>Промышленные компоненты</p> <p>Промышленное применение</p> <p>Универсальный</p>		
Формы	Частицы		
Метод обработки	<p>Экструзия</p> <p>Литье под давлением</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.888	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	24	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ISO 294-4
Vertical flow direction	1.4	%	ISO 294-4
Flow direction	1.3	%	ISO 294-4
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A, 1 sec	81		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	78		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	7.10	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	630	%	ASTM D412

Tear Strength			ISO 34-1
Transverse flow	33	kN/m	ISO 34-1
Flow	31	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия			ISO 815
23°C, 22 hr	32	%	ISO 815
70°C, 22 hr	54	%	ISO 815

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	171 - 193	°C
Средняя температура	177 - 199	°C
Передняя температура	182 - 204	°C
Температура сопла	188 - 210	°C
Температура обработки (расплава)	188 - 210	°C
Температура формы	25.0 - 65.6	°C
Давление впрыска	1.38 - 6.89	МПа
Скорость впрыска	Moderate-Fast	
Back Pressure	0.172 - 0.345	МПа
Screw Speed	50 - 100	rpm
Подушка	3.81 - 25.4	mm

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	166 - 188	°C
Зона цилиндра 2 температура.	171 - 193	°C
Зона цилиндра 3 темп.	177 - 199	°C
Зона цилиндра 5 темп.	182 - 204	°C
Температура матрицы	190 - 210	°C

Инструкции по экструзии

□□□□30 - 100 rpm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

