

## Milastomer™ M4400NS

Thermoplastic Vulcanizate

Mitsui Chemicals America, Inc.

### Описание материалов:

Milastomer™M4400NS is a thermoplastic vulcanized rubber (TPV) material. This product is available in North America and is processed by extrusion. Milastomer™Typical application fields of M4400NS are: engineering/industrial accessories

Главная Информация			
Используется	Шайба Устойчивая к атмосферным воздействиям уплотнительная лента		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.890	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.50	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 5 sec)	46		ISO 48
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain)	10.4	MPa	ISO 37
Tensile Stress <sup>2</sup> (Break)	17.8	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	650	%	ISO 37
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-60.0	°C	Internal method

### Дополнительная информация

All tests performed according to Mitsui methods.

### NOTE

1.	500 mm/min
2.	500 mm/min
3.	500 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

