

PEARLCOAT® 126K

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Описание материалов:

Главная Информация

Type: Pearlcoat® 126K is a polyester-based thermoplastic pollyurethane.

Main Application: Extrusion/Meltcoating

Special features: Combining high hardness with excellent low temperature flexibility and medium softening point.

т лавная тиформация			
Характеристики	Гибкость при низкой температуре		
	Высокая твердость		
Используется	Нанесение покрытия		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
	Покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.20	g/cm ³	ISO 2781
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 1 sec)	94		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2/5A/500
	35.0	MPa	ISO 527-2/5A/500
100% strain	13.0	MPa	ISO 527-2/5A/500
300% strain	25.0	MPa	ISO 527-2/5A/500
Растяжимое напряжение (Break)	420	%	ISO 527-2/5A/500
Устойчивость к истиранию	40.0	mm³	ISO 4649-A
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	100 - 105	°C	
Время сушки	2.0	hr	
Зона цилиндра 1 темп.	150 - 160	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	160 - 170	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	170 - 180	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	175 - 185	°C	
Температура адаптера	175 - 185	°C	
Температура матрицы	175 - 185	°C	



* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

