

## Hostacom X M2 U36

20% полезных ископаемых

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

"Hostacom" X M2 U36 is a 20% mineral filled PP copolymer with good stiffness toughness balance, low odour and fogging. Used typically for automotive interior, in particular for instrument panels.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Минеральный, 20% наполнитель по весу
Характеристики	Сополимер
	Хорошая жесткость
	Хорошая прочность
	Низкий, чтобы не запотевать
	Низкий и без запаха
Используется	Автомобильные Приложения Детали интерьера автомобиля

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.04	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/2.16 kg)	14.0	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.90 to 1.1	%	Internal Method

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-Сектант	2500	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	25.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Yield)	3.0	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль-Сектант	2500	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-30°C	3.0	kJ/m <sup>2</sup>	
0°C	3.5	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	6.0	kJ/m <sup>2</sup>	
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
-35°C	35	kJ/m <sup>2</sup>	
-30°C	35	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	95	kJ/m <sup>2</sup>	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 МПа, Unannealed	110	°C	ISO 75-2/B
1.8 МПа, Unannealed	65.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	150	°C	ISO 306/A50

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Запотевание-16h (100°C)	6.0E-4	g	DIN 75201B
Emission <sup>1</sup> (120°C)	17.0	µg/g	
Оценка запаха <sup>2</sup> (80°C)	3		

#### NOTE

1. C Emission, PV 3341 (VW-Norm), 5h
2. PV 3200 (VW-Norm), 2h, Note 1-6

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat