

Hifax CA 60 C/M C12886

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax CA 60 C/M C12886 is an unfilled PP copolymer, with high melt flow, good processability, excellent softness and good surface appearance. Product is available as a customized color matched, pellet form. This grade is delivered in C12886 color version. This grade is not intended for medical, pharmaceutical, food and drinking water applications.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая ударпрочность</p> <p>Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению</p> <p>Обрабатываемость, хорошая</p> <p>Высокая яркость</p> <p>Мягкий</p> <p>Хороший внешний вид</p>		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.900	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	17	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	6.00	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	550	%	ISO 527-2
Флекторный модуль ¹ (23°C)	80.0	MPa	ISO 178/A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	No Break		ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	56.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	56.0	°C	ISO 306/A

NOTE

1. 1.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

