

Sindustris ABS LLG824

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Sincerity Australia Pty Ltd.

Описание материалов:

Sindustris ABS LLG824 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) material. It is available in Asia Pacific for extrusion. Primary attribute of Sindustris ABS LLG824: Low Gloss.

Typical applications include:

Automotive
Housings

Главная Информация			
Характеристики	Низкий блеск		
Используется	Детали интерьера автомобиля Корпуса		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	0.40 to 0.70	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	96		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹ (3.20 mm)	2380	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ² (Yield, 3.20 mm)	37.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break, 3.20 mm)	40	%	ASTM D638
Флекторный модуль ⁴ (3.20 mm)	1920	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁵ (3.20 mm)	60.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-30°C, 3.20 mm	110	J/m	
-30°C, 6.40 mm	120	J/m	
23°C, 3.20 mm	250	J/m	
23°C, 6.40 mm	230	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	97.0	°C	

1.8 МПа, Unannealed, 6.40 mm	90.0	°C	
Викат Температура размягчения	95.0	°C	ASTM D1525 ⁶
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	
Блеск (45°)	30	ASTM D2457	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	70.0 to 80.0	°C	
Время сушки	3.0 to 4.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.010	%	
Температура расплава	200 to 250	°C	
Температура матрицы	200 to 250	°C	

NOTE

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 1. | 1.0 mm/min |
| 2. | 50 mm/min |
| 3. | 50 mm/min |
| 4. | 15 mm/min |
| 5. | 15 mm/min |
| 6. | Rate A (50°C/h), Loading 2 (50 N) |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

