

Huaфон JF-S-DR9030

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Special Type for Surface Layer

Characteristics

Special resin for Yangbuck Leather, solvent resistance, swelling resistance, good fastness.

Applications

Yangbuck foaming

Главная Информация		
Характеристики	Foamable	
	Устойчивость к растворителям	
Используется	Пена	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF/MEK/TOL	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	29 to 31	%
Вязкость (25°C)	100 to 160	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	2.00 to 3.00	MPa
Прочность на растяжение	> 20.0	MPa
Удлинение при разрыве	> 500	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat