

ESTACARB PC 0820GF V0

Polycarbonate

Cossa Polimeri S.r.l.

Описание материалов:

ESTACARB PC 0820GF V0 is a polycarbonate (PC) product. It is available in Europe. The application fields of ESTACARB PC 0820GF V0 include electrical/electronic applications and engineering/industrial accessories.

Features include:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

Good UV resistance

Impact resistance

Heat resistance

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударпрочность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Теплостойкость, средняя Без галогенов Огнестойкий		
Используется	Электрическое/электронное применение Инженерные аксессуары		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (300°C/1.2 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.30 - 0.50	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	60.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	4.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	3600	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
0°C	130	J/m	ASTM D256
23°C	150	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения			
--	150	°C	ASTM D1525 ¹

--	145	°C	ASTM D1525 ²
Температура углубления мяча	135	°C	IEC 60598-1
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
1.60 mm	V-0		UL 94
3.20 mm	V-0		UL 94
Температура зажигания провода свечения	960	°C	IEC 60695-2-13

Дополнительная информация

Note: Ball Indention Temperature, IEC 60598-1 was tested in accordance with IEC 695-1-2.

NOTE

- □1 (10N)
- □2 (50N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat