

ELASTOSIL® LR 6239 F

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, LSR
Coatings, Paints & Coatings

Главная Информация	
Используется	Нанесение покрытия
	Тканевые покрытия
	Трафаретная печать
Метод обработки	Покрытие
	Литье под давлением
	Литье под давлением (LIM)

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Red		
Плотность	1.08	g/cm ³	ISO 2811
Вязкость	30	Pa·s	Brookfield
Срок службы горшка	2900 to 4300	min	

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	40		ISO 868

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

